




CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

Catalogo aggiornato al 01/2013



**SOMMARIO**

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| NOTE GENERALI E TECNICHE General and technical notes | pag. 03 | PROFILATI STANDARD Standard profiles | da pag. 06 |
| TABELLE LEGHE Alloy tables | pag. 04-05 | | |

NOTE GENERALI**PESO PROFILATI**

Il peso indicato è quello teorico potrà variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati (UNI EN 755-9).

DIMENSIONI PROFILATI

Le dimensioni indicate sono quelle teoriche potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (UNI EN 755-9).

LUNGHEZZA BARRE

La lunghezza commerciale dei profilati di questa serie è di 6500 mm. Per eventuali dimensioni differenti contattare i ns. uffici commerciali.

NOTE TECNICHE**LEGHE UTILIZZATE**

6060: Lega normale per l'architettura e decorazione.

6082: Lega dura per uso meccanico.

6005: Lega per uso meccanico-architettonico.

TABELLE LEGHE


| EN AW-6060 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| LEGA | COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE | | | | | | | | | | |
| | Cu _{max} | Fe | Mg | Si | Mn _{max} | Zn _{max} | Ti _{max} | Cr _{max} | Altre impurità | | Al _{max} |
| | 0.10 | 0.10 a 0.30 | 0.35 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | Ciascuna _{max} 0.05 | Totale _{max} 0.15 | resto |
| CARATTERISTICHE FISICHE E GENERALI DELLA LEGA (valori indicativi) | | | | | | | | | | | |
| Peso specifico | | | 2.7 kg/dm ³ | | | Coefficiente di dilatazione | | da 20 a 100 °C | | 23x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Punto inf. di fusione | | | 605 °C | | | termica lineare | | da 20 a 200 °C | | 24x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Calore specifico a 100 °C | | | 0.92J/(g•K) | | | | | da 20 a 300 °C | | 25x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Conducibilità termica a 20°C | | | | | | Resistività a 20 °C | | -Stato 0 | | 3.14 uW•cm | |
| -Stato 0 | | | 2.09W/(cm•K) | | | | | -Stato T6 | | 3.25 uW•cm | |
| -Stato T6 | | | 1.75W/ (cm•K) | | | Coefficiente | | 69000 N/mm ² | | | |
| Tipo di estruso | STATO DI FORNITURA | | | CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | | | |
| | Denominazione | Simbolo | Spessore | Carico unitario di rottura a trazione R | Carico unitario di scostamento della proporzionalità Rp (0.2) | Allungamento | Durezza Brinell | | | | |
| | | | mm | N/mm ² | N/mm ² | % | HB | | | | |
| | Ricotto | R | 0 | tutti | 140 max | 80 max | 20 | 40 max | | | |
| | Bonificato | TaN | T1 | S≤12 | 120 | 50 | 16 | 35 | | | |
| | Bonificato | TaA | T5 | S≤12 | 185 | 145 | 11 | 55 | | | |
| | Bonificato | Ta16 | T6 | S≤12 | 205 | 165 | 10 | 60 | | | |

| ENAW-6005A | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| LEGA | COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE | | | | | | | | | | |
| | Cu _{max} | Fe | Mg | Si | Mn _{max} | Zn _{max} | Ti _{max} | Cr _{max} | Altre impurità | | Al _{max} |
| | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | Ciascuna _{max} 0.05 | Totale _{max} 0.15 | resto |
| 0.16 | 0.25 | 0.65 | 0.85 | 0.15 | | | 0.10 | | | | |
| CARATTERISTICHE FISICHE E GENERALI DELLA LEGA (valori indicativi) | | | | | | | | | | | |
| Peso specifico | | | 2.7 kg/dm ³ | | | Coefficiente di dilatazione | | da 20 a 100 °C | | 23x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Punto inf. di fusione | | | 600 °C | | | termica lineare | | da 20 a 200 °C | | 24x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Calore specifico a 100 °C | | | 0.22 Cal g ⁻¹ °C ⁻¹ | | | | | da 20 a 300 °C | | 25x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Conducibilità termica a 20°C | | | | | | Resistività a 20 °C | | -Stato R | | 3.14 uW•cm | |
| -Stato R | | | 0.50 Cal s ⁻¹ cm ⁻¹ °C ⁻¹ | | | | | -Stato TA | | 3.25 uW•cm | |
| -Stato TA | | | 0.42 Cal s ⁻¹ cm ⁻¹ °C ⁻¹ | | | Modulo di elasticità | | 67000 N/mm ² | | | |
| Tipo di estruso | STATO DI FORNITURA | | | CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | | | |
| | Denominazione | Simbolo | Spessore | Carico unitario di rottura a trazione R | Carico unitario di scostamento della proporzionalità Rp (0.2) | Allungamento | Durezza Brinell | | | | |
| | | | mm | N/mm ² | N/mm ² | % | HB | | | | |
| | Bonificato | TaN | T1 | S≤12 | 160 | 80 | 15 | 80 | | | |
| | Bonificato | TaA | T5 | S≤12 | 265 | 235 | 8 | 85 | | | |

TABELLE LEGHE

| EN AW-6082 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| LEGA | COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE | | | | | | | | | | |
| | Cu _{max} | Fe | Mg | Si | Mn _{max} | Zn _{max} | Ti _{max} | Cr _{max} | Altre impurità | | Al _{max} |
| | 0.10 | 0.50 | 0.60 a 1.20 | 0.70 a 1.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | Ciascuna _{max} 0.05 | Totale _{max} 0.15 | resto |
| CARATTERISTICHE FISICHE E GENERALI DELLA LEGA (valori indicativi) | | | | | | | | | | | |
| Peso specifico | | | 2.71 kg/dm ³ | | | Coefficiente di dilatazione | | da 20 a 100 °C | | 23x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Punto inf. di fusione | | | 580 °C | | | termica lineare | | da 20 a 200 °C | | 24x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Calore specifico a 100 °C | | | 0.89J/(g•K) | | | | | da 20 a 300 °C | | 25x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Conducibilità termica a 20°C | | | | | | Resistività a 20 °C | | -Stato 0 | | 3.14 uW•cm | |
| -Stato 0 | | | 2.09W/(cm•K) | | | | | -Stato T6 | | 3.25 uW•cm | |
| -Stato T6 | | | 1.72W/ (cm•K) | | | Coefficiente | | 69000 N/mm ² | | | |
| Tipo di estruso | STATO DI FORNITURA | | | Spessore | CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | | |
| | Denominazione | Simbolo | | | Carico unitario di rottura a trazione R | Carico unitario di scostamento della proporzionalità Rp (0.2) | Allungamento | Durezza Brinell | | | |
| | | | | mm | N/mm ² | N/mm ² | A | HB | | | |
| | | | | | | | % | | | | |
| | Ricotto | R | 0 | tutti | 150 max | 110 max | 16 | 50 max | | | |
| | | | T4 | S≤20 | 205 | 110 | 14 | 50 | | | |
| | | | T4510 | | | | | | | | |
| | | | T4511 | | | | | | | | |
| | Bonificato | Ta16 | T6 | S≤20 | 310 | 260 | 10 | 90 | | | |
| | | | T6510 | | | | | | | | |
| | | | T6511 | | | | | | | | |

| EN AW-6063 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| LEGA | COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE | | | | | | | | | | |
| | Cu _{max} | Fe | Mg | Si | Mn _{max} | Zn _{max} | Ti _{max} | Cr _{max} | Altre impurità | | Al _{max} |
| | 0.10 | 0.35 | 0.45 a 0.90 | 0.20 a 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Ciascuna _{max} 0.05 | Totale _{max} 0.15 | resto |
| CARATTERISTICHE FISICHE E GENERALI DELLA LEGA (valori indicativi) | | | | | | | | | | | |
| Peso specifico | | | 2.71 kg/dm ³ | | | Coefficiente di dilatazione | | da 20 a 100 °C | | 23x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Punto inf. di fusione | | | 600 °C | | | termica lineare | | da 20 a 200 °C | | 24x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Calore specifico a 100 °C | | | 0.89 Cal g ⁻¹ °C ⁻¹ | | | | | da 20 a 300 °C | | 25x10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | |
| Conducibilità termica a 20°C | | | | | | Resistività a 20 °C | | -Stato 0 | | 3.14 uW•cm | |
| -Stato 0 | | | 2.09 Cal s ⁻¹ cm ⁻¹ °C ⁻¹ | | | | | -Stato T6 | | 3.25 uW•cm | |
| -Stato TA | | | 1.72 Cal s ⁻¹ cm ⁻¹ °C ⁻¹ | | | Modulo di elasticità | | 69000 N/mm ² | | | |
| Tipo di estruso | STATO DI FORNITURA | | | Spessore | CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | | |
| | Denominazione | Simbolo | | | Carico unitario di rottura a trazione R | Carico unitario di scostamento della proporzionalità Rp (0.2) | Allungamento | Durezza Brinell | | | |
| | | | | mm | N/mm ² | N/mm ² | A | HB | | | |
| | | | | | | | % | | | | |
| | Bonificato | Ta16 | T6 | S≤5 | 245 | 200 | 9 | 80 | | | |



PROFILI PIATTI
Flat profiles

| Codice | Dimensioni (mm) | | | Peso (g/m) |
|--------|-----------------|-----|---|------------|
| | L | H | S | |
| 00404 | 6 | 3 | - | 49 |
| 00195 | 12 | 3 | - | 97 |
| 00152 | 15 | 2 | - | 81 |
| 00256 | 15 | 3 | - | 122 |
| 00153 | 15 | 4 | - | 162 |
| 00038 | 15 | 10 | - | 405 |
| 00161 | 20 | 2 | - | 108 |
| 00410 | 20 | 2.5 | - | 135 |
| 00127 | 20 | 3 | - | 162 |
| 00312 | 20 | 4 | - | 216 |
| 00143 | 20 | 5 | - | 270 |
| 00155 | 20 | 6 | - | 324 |
| 00039 | 20 | 8 | - | 432 |
| 00052 | 20 | 10 | - | 540 |
| 00123 | 20 | 12 | - | 648 |
| 00090 | 20 | 15 | - | 810 |
| 00400 | 25 | 2 | - | 135 |
| 00328 | 25 | 3 | - | 203 |
| 00131 | 25 | 5 | - | 338 |
| 00199 | 25 | 6 | - | 405 |
| 00130 | 25 | 8 | - | 540 |
| 00040 | 25 | 10 | - | 675 |
| 00041 | 25 | 12 | - | 810 |
| 00118 | 25 | 15 | - | 1013 |
| 00068 | 25 | 20 | - | 1350 |
| 00061 | 30 | 2 | - | 162 |
| 00154 | 30 | 3 | - | 243 |
| 00042 | 30 | 4 | - | 324 |
| 00050 | 30 | 5 | - | 405 |
| 00271 | 30 | 6 | - | 486 |
| 00292 | 30 | 8 | - | 648 |
| 00070 | 30 | 10 | - | 810 |
| 00043 | 30 | 12 | - | 972 |
| 00005 | 30 | 15 | - | 1215 |
| 00012 | 30 | 20 | - | 1620 |
| 00120 | 30 | 25 | - | 2025 |
| 00156 | 35 | 3 | - | 284 |
| 00098 | 35 | 5 | - | 473 |
| 00243 | 35 | 6 | - | 567 |
| 00128 | 35 | 10 | - | 945 |
| 00431 | 35 | 12 | - | 1134 |
| 00119 | 35 | 15 | - | 1418 |

| Codice | Dimensioni (mm) | | | Peso (g/m) |
|--------|-----------------|----|---|------------|
| | L | H | S | |
| 00102 | 35 | 20 | - | 1890 |
| 00101 | 35 | 25 | - | 2363 |
| 00393 | 35 | 30 | - | 2835 |
| 00258 | 40 | 2 | - | 216 |
| 00259 | 40 | 3 | - | 324 |
| 00105 | 40 | 4 | - | 432 |
| 00097 | 40 | 5 | - | 540 |
| 00241 | 40 | 6 | - | 648 |
| 00142 | 40 | 8 | - | 864 |
| 00076 | 40 | 10 | - | 1080 |
| 00269 | 40 | 12 | - | 1296 |
| 00006 | 40 | 15 | - | 1620 |
| 00013 | 40 | 20 | - | 2160 |
| 00162 | 40 | 25 | - | 2700 |
| 00066 | 40 | 30 | - | 3240 |
| 00308 | 45 | 6 | - | 729 |
| 00167 | 45 | 10 | - | 1215 |
| 00129 | 45 | 15 | - | 1823 |
| 00388 | 45 | 20 | - | 2430 |
| 00389 | 45 | 30 | - | 3645 |
| 00157 | 50 | 2 | - | 270 |
| 00223 | 50 | 3 | - | 405 |
| 00001 | 50 | 5 | - | 675 |
| 00305 | 50 | 6 | - | 810 |
| 00044 | 50 | 8 | - | 1080 |
| 00002 | 50 | 10 | - | 1350 |
| 00121 | 50 | 12 | - | 1620 |
| 00007 | 50 | 15 | - | 2025 |
| 00014 | 50 | 20 | - | 2700 |
| 00049 | 50 | 25 | - | 3375 |
| 00048 | 50 | 30 | - | 4050 |
| 00225 | 50 | 40 | - | 5400 |
| 00274 | 52 | 6 | - | 842 |
| 00158 | 60 | 2 | - | 324 |
| 00159 | 60 | 3 | - | 486 |
| 00352 | 60 | 4 | - | 648 |
| 00224 | 60 | 5 | - | 810 |
| 00136 | 60 | 6 | - | 972 |
| 00094 | 60 | 8 | - | 1296 |
| 00064 | 60 | 10 | - | 1620 |
| 00126 | 60 | 12 | - | 1944 |
| 00053 | 60 | 15 | - | 2430 |

